



TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna
ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno
Departament Analiz Chemicznych
- Laboratorium Centralne
ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno
Oddział Analiz Chemicznych w Elektrowni Jaworzno III



AB 688

Analiza paliwa

ul. Promienna 51 43-603 Jaworzno tel. (32) 7153584 fax (32) 7153029	Sprawozdanie z badań nr: 50/EL_Jw – 1/2018	Nr ewidencyjny próbki: 33/EL_Jw - 1/18			
	Nr zlecenia: Zamówienie z dnia 6.08.2018 Ecocarbo Sp. z o.o. Sp.k. do oferty cenowej nr 9/A/2018 z dnia 16.01.2018	Strona:	1	Ilość stron:	2

Zleceniodawca: Ecocarbo Sp z o.o. Spółka komandytowa
30-383 Kraków, ul. Lubostroń 7b

Nazwa próbki / Nr próbki u zleceniodawcy: Próbką węgla kamiennego / Energopal Ekogroszek®

Miejsce pobierania: Zakład Produkcyjny nr 2, 39-340 Padew Narodowa, ul. L. Uzar-Krysiakowej 159

Ocena stanu próbki: pozytywna

Data pobrania: -	Data dostarczenia: 6.08.2018	Data wykonania badań: 9.08.2018	Badający: EL_Jw
----------------------------	--	---	------------------------

ANALIZA OGÓLNA				STAN			
				Wyniki			
Oznaczany parametr:	Symbol parametru	Metoda badawcza	Jednostka	roboczy r	analityczny a	suchy d	suchy i bezpopiołowy daf
Wilgoć przemijająca	W _{ex}	PN-80/G-04511	%	-	-	-	-
Wilgoć analityczna	W ^a	PN-G-04560:1998	%	-	7,29	-	-
Wilgoć całkowita	W _t	PN-80/G-04511, pkt. 2.3.2	%	9,0	-	-	-
Popiół	A	PN-G-04560:1998	%	4,9	5,01	-	-
Części lotne	V	PN-G-04516:1998	%	-	35,75	-	-
Ciepło spalania	Q _s	PN-81/G-04513	kJ/kg	-	28 308	-	-
Wartość opalowa	Q _i	PN-81/G-04513	kJ/kg	26 550	-	-	-
Siarka całkowita	S _t	PN-G -04584:2001	%	0,25	0,253	-	-
Spiekalność metodą Rogi	RI	PN-81/G-04518	-	10			

Laboratorium odpowiada wyłącznie za wynik analizy próbki dostarczonej od klienta

Wyniki analiz odnoszą się wyłącznie do badanej próbki

Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości

Klientowi przysługuje prawo do złożenia skargi/reklamacji na usługi laboratoryjne w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania

Badania nieakredytowane wyróżnione są kursywą i czcionką niewytłuszczoną

Sprawozdanie z badań nr: 50/EL_Jw – 1/2018		Nr ewidencyjny próbki: 33/EL_Jw - 1/18	
Zamówienie z dnia 6.08.2018		Strona:	2
Nr zlecenia: Ecocarbo Sp. z o.o. Sp.k. do oferty cenowej nr 9/A/2018 z dnia 16.01.2018		Ilość stron:	2

Uwagi:

Według informacji od klienta dotyczącej metody pobrania próbki: Reprezentatywna próba populacji generalnej zgodna z PN-G-04502:2014-11 z przyzmy o wadze ok. 500 ton.

Celem badania jest sprawdzenie parametrów próbki węgla.

Normy PN-80/G-04511, PN-81/G-04513 i PN-81/G-04518 znajdujące się w zakresie akredytacji nr AB 688 są normami wycofanymi bez zastąpienia.


Mistrz
Oddział Analiz Chemicznych w El. Jaworzno III

Krzysztof Berny

(podpis, pieczęć osoby autoryzującej sprawozdanie)

Jaworzno, dnia 9.08.2018

Data wydania sprawozdania: **9.08.2018**

	Wystawiający sprawozdanie	Odbierający sprawozdanie
oryginal		
kopia		

*niepotrzebne usunąć

KONIEC SPRAWOZDANIA